

Eucatex Máxima Proteção Super Borracha Líquida



Tinta emborrachada, que protege e torna as paredes impermeáveis, indicada para pintura de fachadas de casas, prédios e barracões. Sua película elástica acompanha a dilatação evitando fissuras de até 0,3 mm e ainda tem aditivos que proporcionam ação contra chuvas, maresia, mofo e algas. Acabamento fosco e de uso exterior. A proteção de 5 anos é assegurada desde que todas as instruções de preparação e pintura sejam cumpridas.



INDICAÇÕES DE USO

Para pinturas em superfícies externas de alvenaria e telhados.

CORES | e colors

Disponível em 5 cores (vide site). As cores apresentadas no leque e no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel. Além das cores do catálogo temos mais de 5.000 cores disponíveis no Sistema Tintométrico E-Colors da Eucatex.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

ACABAMENTO

Fosco.

ATRIBUTOS

Zero fissuras | Contra mofo e Maresia | 5 anos de proteção | Hidrorrepelente | Sem cheiro.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Metálica - 3,2L e 3,6L | 16L e 18L.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero elastomérico, aditivos microbicidas, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.16.
ABNT - 14725

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de lã de pelo alto, Pincel, Trincha ou Airless.

DEMÃOS: 3 demãos.

DILUIÇÃO | COM ÁGUA:

ROLO DE PELO ALTO, PINCEL E TRINCHA - 10% em todas as demãos. | AIRLESS - 10% em todas as demãos.
Para maior eficiência na diluição ao abrir a lata:
Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

SECAGEM: Ao toque 02 Horas | Entre demãos 04 Horas | Final 12 Horas.

RENDIMENTO | POR EMBALAGEM PINTURA ACABADA:

Embalagem 3,2L: 14 m² | 3,6L: Até 16 m².
Embalagem 16L: Até 70m² | 18L: Até 80m².

PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 – A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Para reparos isolados de massa acrílica e/ou massas para trincas: Remover todo o pó do lixamento e aplicar nos reparos uma demão de EUCATEX PROTEGE FOSCO. Aguardar a secagem e pintar com EUCATEX MÁXIMA PROTEÇÃO.

Nova e sem pintura: Aguardar a cura de 30 dias. Efetuar lixamento e retirar o pó. Aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou DUE PRO 300. Aguardar a secagem e aplicar o EUCATEX MÁXIMA PROTEÇÃO. Não utilizar Selador Acrílico.

Pintura em bom estado: Observar a superfície. Se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e pintar com EUCATEX MÁXIMA PROTEÇÃO. Para superfícies sem brilho aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou DUE PRO 300, aguardar a secagem e aplicar 3 demãos de EUCATEX MÁXIMA PROTEÇÃO.

Com partes soltas ou caiadas: Raspar ou escovar a superfície até a completa remoção das partes soltas, da cal e eliminar o pó. Em seguida, aplicar EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou DUE PRO 300, aguardar a secagem e pintar.

Com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar 30 dias a cura. Aplicar EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou DUE PRO 300, aguardar a secagem e pintar.

Com manchas de óleo e gordura: Lavar com solução de água + detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e pintar

Com bolor e/ou fungos: Lavar toda superfície com remoção mecânica e aplicar EUCATEX ZERO MOFO. Aguardar a secagem e pintar.

Reboco Fraco: Lixar, retirar o pó e aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes ou DUE PRO 300. Aguardar a secagem e pintar.

Telhados: Remover toda fuligem, incrustamentos, bolor com lavagem manual ou máquina de pressão. Em telhados galvanizados novos aplicar a tinta diretamente na superfície. Em telhados velhos aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PARA GALVANIZADOS ou PRIMER UNIVERSAL BASE ÁGUA. Deixar secar e aplicar a tinta.

Texturas: Não recomendamos a aplicação de Eucatex Máxima Proteção diretamente sobre texturas hidrorrepelentes. Para aplicar o Eucatex Máxima Proteção sobre texturas é necessário a aplicação do fundo Due Pro 300. Aguardar a secagem e pintar.

RECOMENDAÇÕES

1. Homogeneizar sempre a tinta antes e depois da diluição.
2. Recomendamos aplicar no mínimo 3 demãos para atingir a eficácia na cobertura de fissuras de até 0,3mm.
3. Este produto é eficaz na infiltração externa. Se houver umidade interna esta deverá ser corrigida.
4. O acabamento Fosco disfarça defeitos e imperfeições da superfície. Os acabamentos Semibrilho e Acetinado acentuam estas imperfeições.
5. Para evitar manchas de recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a tinta na mesma diluição. Evitar retoques após a secagem da tinta.
6. Não aplicar Eucatex Máxima Proteção sobre texturas hidrorrepelentes aplicadas a menos de 1 ano. Se ainda assim você quiser usar recomendamos aplicação do Eucatex Protege Fosco. E aplicar o Eucatex Máxima Proteção.
7. Para efetuar a limpeza, utilizar uma esponja macia com solução de água e detergente neutro. Em seguida, limpar suavemente com pano umedecido. Nunca esfregar com força a superfície. Em cores intensas a limpeza pode esbranquiçar a tinta.
8. Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magenta) poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV.
9. Sem cheiro* 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada em nossos laboratórios.
10. Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer, lavar toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar.
11. O Máxima Proteção é um produto de uso externo. Não recomendamos o uso internamente.
12. Evitar aplicar o produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade acima de 90%.
13. Depois de usar a tinta descartar a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais.
14. Depois do produto aberto, deve-se guardá-lo bem fechado por até 6 meses. Sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Revisão: Laboratório P&D/ Marketing
Revisão: 01/2026



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex