



PEG & PINTE TINTA ACRÍLICA

É uma tinta acrílica na categoria Econômica de boa performance, com mais cobertura, mais antimoho, e mais concentrado. Fácil de aplicar e ideal para uso interno em alvenaria (paredes e tetos).



INDICAÇÕES DE USO

Indicado para reboco, massa corrida, texturas, concreto, fibrocimento, Gesso.

CORES | e colors

Disponível em 23 cores (vide site). Além das cores do catálogo temos mais de 5.000 cores disponíveis no Sistema Tintométrico E-Colors da Eucatex. Atenção: As cores apresentadas no leque e no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

ACABAMENTO

Fosco.

ATRIBUTOS

+ Concentrado | + Antimoho* |
+ Cobertura | Sem Cheiro**.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Metálica - 3,6L | 18L.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina a base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, aditivos microbicidas, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 4.5.1 | ABNT 15079-1.
ABNT 14725.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de lã | Pincel | Trincha | Airless.

DEMÃOS: 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO COM ÁGUA LIMPA:

ROLO DE LÃ, TRINCHA e PINCEL: 20%. | AIRLESS: 20%.

Abrir a lata, homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.
Se Necessário diluir com até 10% de água limpa.

SECAGEM: Ao toque 1 hora | Entre demãos 04 Horas | Final 12 Horas.

RENDIMENTO | POR EMBALAGEM PINTURA ACABADA:

Embalagem 3,2L - Até 17m² | 3,6L - Até 20m².

Embalagem 16L - Até 88m² | 18L - Até 100m².

PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245: A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Com partes soltas ou mal aderidas: Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojetadas até completa remoção e em seguida aplicar EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Mofadas: Retirar o mofo mecanicamente e aplicar o Eucatex Zero Mofo conforme indicações. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com umidade: A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a correção aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Nova e sem pintura: Aguardar a cura de 30 dias. No reboco se estiver soltando grãos ou pó aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. Reboco com boa coesão aplicar EUCATEX SELADOR ACRÍLICO. Aguardar a secagem e pintar.

Velha c/ pintura em bom estado: Lixar, retirar o pó e aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e pintar.

Paredes pintadas com cal, telha de fibrocimento e pinturas velhas calcinadas: Lixar e retirar o pó com pano úmido, aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. Em função da absorção do substrato e o nível de degradação da pintura anterior, pode ser necessário um maior número de demãos do Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Gesso corrido, Acartonado, Sanca e Drywall: Esperar secar por 30 dias, para uma melhor aderência pintar com EUCATEX GESSO & DRYWALL FUNDO E ACABAMENTO. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar por 30 dias. Aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com imperfeições rasas e ondulações: No ambiente externo aplicar EUCATEX MASSA ACRÍLICA, no ambiente interno aplicar EUCATEX MASSA CORRIDA. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Pintura em bom estado: Observar a superfície: se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e pintar.

Com manchas de gordura: Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

RECOMENDAÇÕES

1. Homogeneizar sempre a tinta antes e depois da diluição.

2. O acabamento Fosco disfarça defeitos e imperfeições da superfície. Os acabamentos Semibrilho e Acetinado acentuam estas imperfeições.

3. Para evitar manchas de recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a tinta na mesma diluição. Evite retoques após a secagem da tinta.

4. Em pinturas ou repinturas com retoques de massas de nivelamento, podem ser notadas diferenças de brilho. Para evitar o efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.

5. Para efetuar a limpeza utilizar uma esponja macia com solução de água e detergente neutro. Em seguida, limpar suavemente com pano umedecido. Nunca esfregue com força a superfície. Em cores intensas a limpeza pode esbranquiçar a tinta.

6. Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magenta) poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV.

**7. Sem cheiro 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada em nossos laboratórios.

8. Evitar aplicar o produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade acima de 90%.

9. Depois de usar a tinta descarte a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais.

10. Depois do produto aberto, deve-se guardá-lo bem fechado por até 6 meses. Sugestão: Utilizar em outra pintura ou doa-lo.

*11. Resistência ao crescimento de fungos, de acordo com a norma ABNT NBR 14941 para ambientes internos e a norma ABNT NBR 15987 para ambientes externos para tintas econômicas.

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)

0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

www.tintaseucatex.com.br



Revisão: Laboratório P&D/ Marketing
Revisão: 01/2026



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex